Клей ремонтно-монтажный, белый.

Свойства и особенности: клей представляет собой молочно-белую вязкую массу. После высыхания образует эластичную белую плёнку. Обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Не токсичен и не горюч.
Назначение: для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ: для приклеивания изделий из пенополистирола и пенополиуретана, гипса, керамики, дерева, МДФ, ДСП, пробки к минеральным и деревянным подложкам. Может использоваться в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков поверхностей.

- ***имеет хорошие прочностные свойства;***
- ***влагоустойчив;***
- ***не токсичен и не горюч;***
- ***образует эластичную белую плёнку;***
- ***хорошая адгезия к дереву, бетону, кирпичу и пр.;***
- ***гарантийный срок хранения 12 месяцев.***

Подготовка поверхности: склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, хотя бы одна из сторон должна быть пористой, либо впитывающей воду. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Прочность при равномерном отрыве: не менее 30 кг/см².
Расход: 160-300 г/м^2
Способ нанесения: клей наносится сплошным слоем или точками с диаметром 6 мм в зависимости от сложности работы. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать друг к другу. Время выдержки под нагрузкой зависит от формы поверхности и жёсткости приклеиваемого материала. Схватывание происходит в течении 10-15 минут. Возможно разбавление водой до 5% по массе.
Время высыхания: при комнатной температуре и нормальной влажности составляет 24 часа. Склеивание производить при температуре не ниже +10ºС.
Сухой остаток: не менее 60%.
Плотность: 1,20-1,25 г/см³
Хранение: в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С.
Не рекомендуется: наносить при повышенной влажности и температуре ниже +10°С.
Состав: стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирующие добавки.
Не до конца схватившийся клей можно отмыть водой.
При попадании на кожу или в глаза, промыть водой.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев**.**
Не рекомендуется: наносить при повышенной влажности и температуре ниже +10°С.